



# IDROTOP

## FINITION CIRE ANTI-TACHES

FINITION

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **pH (20°C) :** 8,5
- **Densité relative (20 °C) :** 0,995 kg/l
- **Aspect :** liquide lacté
- **Odeur :** subtilement alcoolisée
- **Couleur :** blanc laiteux

### DANGEROUSITÉ

**PICTOGRAMMES :** aucun

### AVERTISSEMENTS :

EUH210 Fiche de données de sécurité accessible sur demande.

EUH208 Contient : un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one, ainsi que de 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut provoquer une réaction allergique.

P102 Garder hors de portée des enfants.

P233 Veuillez bien refermer le récipient.

COV (Directive 2004/42/CE) :

Imprégnateurs pour bois non filmogènes (destinés à un usage intérieur et extérieur).

Teneur en COV exprimée en g/litre de produit prêt à l'emploi : 43,18 ; limite maximale : 130,00

Les informations détaillées sont indiquées sur les fiches de sécurité conformément au Règlement CE 1907/2006 (REACH) et au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications ultérieures.

### EMBALLAGE

Bouteille en plastique recyclé 1 litre, boîte de 12 pcs  
Bidon de 5 litres en plastique recyclé, boîte de 4 pcs

### DÉFINITION

Microdispersion aqueuse de résines, de cires dures hydrofuges et d'agents de nivellement à forte affinité pour les fibres de bois.

### DESTINATION ET PERFORMANCES

Il est applicable à tous les types de parquets et de revêtements intérieurs en bois, servant de traitement de finition protecteur, soit en plusieurs couches, soit après l'application de LINFOIL INTERNO (GEAL). IDROTOP fournit une protection contre l'eau, les taches et l'usure, ne crée pas de film et ne compromet pas la respiration naturelle du bois.

Les surfaces traitées avec IDROTOP se distinguent par un fini satiné et une décoloration minimale de la teinte naturelle du bois.

Protège contre les marques noires causées par le passage. Les rayures peuvent être éliminées à l'aide du produit d'entretien IDROBELLO (GEAL) ; si elles sont profondes, elles s'estompent aisément en appliquant une nouvelle couche d'IDROTOP, précédée, si nécessaire, d'une application localisée de LINFOIL INTERNO. Contrairement aux peintures (à base de solvant ou d'eau) qui, une fois endommagées, perdent leur imperméabilité, les rayures profondes n'affectent pas l'effet protecteur d'IDROTOP.

Le traitement avec IDROTOP peut être inversé par un lavage en profondeur avec LINFOSOLV (GEAL) sans nécessiter de ponçage préalable.

Il offre également d'excellentes propriétés d'adhérence sur la plupart des peintures pour bois : il peut donc être utilisé efficacement pour restaurer les structures en bois peintes, que ce soit sur les sols ou les murs, dont la peinture est ternie ou partiellement endommagée. Il est néanmoins recommandé de réaliser un test de compatibilité préalable.

*Avertissement général : Le système de traitement LINFO (GEAL) pour les finitions d'imprégnation du bois assure une protection exceptionnelle, durable et renouvelable pour ce matériau naturel. Pour toute réparation des dommages résultant d'événements exceptionnels affectant les performances, veuillez contacter l'assistance technique GEAL.*

### MODE D'EMPLOI

- BIEN AGITER AVANT L'UTILISATION
- IDROTOP doit être appliqué pur, de préférence dans le sens du fil du bois, à l'aide d'un applicateur à cire, d'un chiffon ou d'un pinceau. Il est essentiel d'humidifier uniformément la surface du bois après l'avoir préalablement imprégnée de LINFOIL INTERNO (GEAL) et après un séchage complet de ce dernier (d'au moins 12 heures). Il est déconseillé de marcher sur le produit pendant son séchage. En général, une ou deux couches suffisent.
- Si vous traitez la surface sans l'imprégner au préalable avec LINFOIL INTERNO (GEAL), nous vous conseillons d'appliquer 2 à 3 couches d'IDROTOP. Laissez sécher complètement entre chaque couche (1 à 2 heures).
- Une fois le bois sec, sa surface peut être polie à l'aide d'une monobrosse ou d'une polisseuse munie de disques abrasifs doux (réf. 3M blanc ou argent). Cette étape est facultative, mais elle peut s'avérer bénéfique pour atténuer la rugosité de surface que certaines essences de bois présentent après des traitements avec des produits à base d'eau, un phénomène désigné sous le terme de « redressement du bois », typique du chêne, par exemple.
- Une fois sèche, la protection est opérationnelle, bien que la consolidation complète et la protection optimale contre l'eau et les taches ne soient atteintes qu'après 48 heures.

L'entretien régulier des surfaces traitées avec IDROTOP s'effectue à l'aide d'un chiffon imprégné d'une solution à 2-3 % d'IDRONETTO (GEAL) (environ un demi-verre) dans un seau d'eau propre. L'entretien périodique, ou régénération de la protection de surface, est effectué une à deux fois par an, ou selon les besoins, en appliquant IDROBELLO (GEAL) sur la surface préalablement nettoyée avec IDRONETTO. Enfin, nous préconisons l'application d'une couche finale d'IDROBELLO (GEAL) dès la livraison sur le chantier, en tant qu'agent régénérant et antidérapant. Consommation approximative : 1 litre pour 20 m<sup>2</sup>.

### ÉLIMINATION IDROTOP

IDROTOP FRAIS	IDROTOP SEC
IDRONETTO	LINFOSOLV

Consulter la fiche technique des produits de retrait pour leur utilisation correcte.

Bel Chimica Srl garantit les performances du produit, c'est-à-dire que le produit fournit les utilités déclarées dans la fiche technique spécifique et sur l'étiquette apposée sur chaque récipient unitaire à condition que les indications (également de temps et de lieu) décrites dans la méthode d'utilisation du produit soient respectées et que la preuve de l'utilisation soit apportée. La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation du produit non conforme aux indications fournies dans la fiche technique et sur l'étiquette et/ou en cas de non démonstration d'une utilisation correcte. En outre, Bel Chimica Srl n'est pas responsable des faits et des événements survenus après l'utilisation par des tiers de matériaux traités avec le produit.

Marque gérée par BEL CHIMICA srl

SIÈGE SOCIAL: VIA SAN MICHELE 35 USINE : VIA G.GALILEI 45 - 51100 PISTOIA - ITALY TEL. +39 0573 1910180

ASSISTANCE TECHNIQUE +39 0573 1910180 OPTION 2 (DU LUNDI AU VENDREDI H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM