



WOPLUS

LUCIDO - SATINATO - NOLUX

CIRE LIQUIDE ANTI-USURE

FINITION

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **pH (20°C) : 9,0**
- **Densité relative (20 °C) :**
1,016 kg/l LUCIDO - SATINATO
1,010 kg/l NOLUX
- **Aspect :** émulsion lactée
- **Odeur :** fruitée
- **Couleur :** blanc laiteux

DANGÉROSITÉ

PICTOGRAMMES : aucun

AVERTISSEMENTS :

EUH210 Fiche de données de sécurité accessible sur demande.

EUH208 Contient : un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one, de 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et de carbonate de tétraminozinc. Peut induire une réaction allergique.

P102 Garder hors de portée des enfants.

Les informations détaillées sont indiquées sur les fiches de sécurité conformément au Règlement CE 1907/2006 (REACH) et au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications ultérieures.

EMBALLAGE

Bouteille en plastique recyclé 1 litre, boîte de 12 pcs
Bidon de 5 litres en plastique recyclé, boîte de 4 pcs
Bidon en polyéthylène de 10 litres exclusivement pour la version SATIN.

DÉFINITION

Microdispersion aqueuse de cires dures, de résines et de co-formulants présentant une haute résistance physico-chimique. WOPLUS se décline en trois versions : LUDICO (fini brillant), SATINATO (fini semi-mat) et NO-LUX (fini super mat).

DESTINATION ET PERFORMANCES

Il peut être appliqué sur tous les types de sols en terre cuite, pierre, marbre (non poli), terrazzo, composite et similaires, en intérieur ou sous abri. Il est utilisé comme finition après les traitements anti-remontées d'humidité ICR 17, IPA 16, IDROBLOCK (GEAL), ainsi que les traitements hydrofuges et oléofuges BASOIL, PROTECT, PREVENT2, TRI-TON, BARRIER2 (GEAL), ou après les traitements d'imprégnation traditionnels à base d'huiles et/ou de cires tels que DRESS, IDROLICOT (GEAL), éventuellement précédés de l'application de la primaire BASE (GEAL).

Il ne retient pas la saleté et s'élimine aisément. Renouvelable, il confère une nuance délicate sans compromettre la couleur ni la respirabilité du matériau traité.

WOPLUS se démarque par son aptitude à protéger contre une vaste variété de taches domestiques, y compris les taches grasses (huiles et graisses d'origine végétale et animale), les taches acides (citron, vinaigre, Coca-Cola) et les taches alcoolisées (vin, encre, marqueurs).

WOPLUS renferme des polymères et des cires à forte adhérence au support ; ces ingrédients actifs procurent une protection élevée contre l'usure, une transparence exceptionnelle, une grande élasticité et une surface moins glissante. Il s'agit d'une finition non renouvelable et non toxique. Facile à appliquer, elle s'étale uniformément grâce à ses propriétés autonivelantes, minimisant ainsi le risque d'absorption inégale.

Pour rehausser la brillance, WOPLUS peut être poli à nouveau avec un disque doux ; la version brillante est auto-polissante. Par souci de clarté, nous présentons les valeurs de brillance exprimées en unités de brillance (60°) pour les trois versions de WOPLUS, appliquées sur de la terre cuite standard :

	WOPLUS LUCIDO	WOPLUS SATINATO	WOPLUS NOLUX
Unité de brillance (60°)	6	3	1,5

MODE D'EMPLOI

- Bien agiter avant emploi.
- Elle s'applique directement à l'aide d'un applicateur de cire, d'un chiffon doux ou par « polissage par pulvérisation » à l'aide d'une machine à brosse unique dotée de disques de dureté moyenne.
- Le produit doit être appliqué en une couche mince, en une ou plusieurs passes successives, dès que la couche précédente est sèche (généralement après 1 à 2 heures).

Sur les surfaces traitées avec des produits hydrofuges et oléofuges antitaches à base de solvant (comme BASOIL et BARRIER 2 - GEAL), il est conseillé d'appliquer une couche de BASE (GEAL) avant WOPLUS pour améliorer l'adhérence au support. WOPLUS peut être appliqué dès que la couche de BASE est complètement sèche. Par temps froid et humide, ou dans des environnements mal aérés, le temps de séchage peut être nettement prolongé. Évitez d'appliquer sur des surfaces chaudes ou froides (entre 5 °C et 35 °C) pour prévenir tout risque de décoloration.

Sur les matériaux durs, lisses, peu absorbants ou à finition miroir, nous conseillons d'appliquer le produit exclusivement par pulvérisation et lustrage (polissage avec une monobrosse à vitesse moyenne ou élevée). Le nettoyage régulier des surfaces traitées avec WOPLUS doit être réalisé avec des détergents neutres dilués (CB 90, LINDO SANIGEN - GEAL), en évitant strictement l'utilisation de produits alcalins et/ou agressifs (tels que l'ammoniaque, l'alcool ou l'eau de Javel) ainsi que des nettoyeurs à vapeur.

Entretien périodique (à réaliser 2 à 4 fois par an ou selon les besoins) : pour les surfaces traitées avec WOPLUS LUCIDO ou SATINATO, utiliser CB08 (GEAL), tandis que pour celles traitées avec WOPLUS NO-LUX, le même produit est réappliqué.

Remarque : toute substance cireuse pouvant se former à la surface, même sous la forme d'un « col » sur le bord du récipient, se dispersera aisément en agitant le flacon et n'impactera ni la qualité ni l'efficacité du produit.

Consommation indicative : 1 litre pour 20 m².

ÉLIMINATION WOPLUS

WOPLUS FRAIS	WOPLUS SEC
CB90	DETERJET

Consulter la fiche technique des produits de retrait pour leur utilisation correcte.

Bel Chimica Srl garantit les performances du produit, c'est-à-dire que le produit fournit les utilités déclarées dans la fiche technique spécifique et sur l'étiquette apposée sur chaque récipient unitaire à condition que les indications (également de temps et de lieu) décrites dans la méthode d'utilisation du produit soient respectées et que la preuve de l'utilisation soit apportée. La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation du produit non conforme aux indications fournies dans la fiche technique et sur l'étiquette et/ou en cas de non démonstration d'une utilisation correcte. En outre, Bel Chimica Srl n'est pas responsable des faits et des événements survenus après l'utilisation par des tiers de matériaux traités avec le produit.

Marque gérée par BEL CHIMICA srl

SIÈGE SOCIAL: VIA SAN MICHELE 35 USINE : VIA G.GALILEI 45 - 51100 PISTOIA - ITALY TEL. +39 0573 1910180

ASSISTANCE TECHNIQUE +39 0573 1910180 OPTION 2 (DU LUNDI AU VENDREDI H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM